

# PRÜFZEUGNIS

## zum Ergebnis von Untersuchungen zur rutschhemmenden Eigenschaft von Bodenbelägen in nassbelasteten Barfußbereichen

Gepürfter Materialtyp: **Schwimmbadfolie DLW delifol NG**  
**Abmessungen: variabel, Dicke 1,5 mm**  
**Farbbez.: Azur (hellblau)**  
**Oberfläche: unprofiliert, eben, fein texturiert**

Angaben zum Prüfbelag: Die Anlieferung des Probebelages erfolgte im prüffertigen  
Oberflächenzustand

Hersteller / Lieferer: **Armstrong DLW AG**  
**Stuttgarter Str. 75**  
**74321 Bietigheim-Bissingen**

Auftraggeber: Armstrong DLW AG  
Stuttgarter Str. 75  
74321 Bietigheim-Bissingen

Auftrag vom: 16. Juni 2009

Zeugnisnummer: 51970901.001

Probenahme: Durch Auftraggeber und Einsendung  
an das Untersuchungsinstitut

Prüfgrundlage: **DIN 51097**, Ausgabe 11/92  
Anforderungen des Kuratoriums  
"Rutschhemmende Bodenbeläge - Liste NB"

Prüfresultat: **Mittlerer Neigungswinkel 17°**

Bewertung: **Anforderungen** an die Rutschhemmung für den  
Anwendungsbereich **A erfüllt**.

**SÄUREFLIESNER-VEREINIGUNG e. V.**  
INSTITUT FÜR WAND- UND BODENBELÄGE  
Der Geschäftsführer



**Dr.-Ing. E. H. Nolting**



Großburgwedel, 3. September 2009  
Schu/FI

Das Untersuchungsergebnis bezieht sich auf das geprüfte Material.  
Das Prüfzeugnis wird für die Dauer von 5 Jahren (bezogen auf das Ausstellungsdatum) erteilt.  
Veröffentlichungen und Vervielfältigungen des Prüfzeugnisses nur in ungekürzter Form gestattet.

– Institut für Wand- und Bodenbeläge –  
**SÄUREFLIESNER-VEREINIGUNG E.V.**

Im Langen Felde 4, 30938 Burgwedel · Telefon (05139) 9982-0 · Telefax (05139) 9982-40 · E-Mail: info@saeurefliesner.de

